

CONDACUT CW

CONDAT

High
Performance

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CONDACUT CW — это не содержащая хлора смазка, предназначенная для обработки деталей путем удаления стружки и абразивной обработки, резки и шлифования.

CONDACUT CW подходит для обработки черных и цветных металлов.

CONDACUT CW рекомендуется для твердосплавных инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Твердосплавное шлифование.
- Прецизионное шлифование.
- Быстрая дегазация.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Прецизионное шлифование.
- ❖ Твердосплавные инструменты.

ДОСТОИНСТВА

- ❖ Улучшает состояние поверхности.
- ❖ Совместимость с карбидом без потери кобальта.
- ❖ Высокие охлаждающие свойства.
- ❖ Удобство использования: слабый запах, светлый цвет, облегчающий контроль качества.
- ❖ Высокая дегазирующая и смачивающая способность.
- ❖ Не остается на движущихся частях.
- ❖ Идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомита, грунта и целлюлозы.
- ❖ Защита от коррозии между операциями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	CONDACUT CW
Вид	/	Жидкость, прозрачная
Тип	/	Текущий
Цвет	/	От бесцветного до светло-белесого
Запах	/	Слабый, не отталкивающий
Удельный вес при 15 °C	г/см ³	≈ 0,815
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	≥ 130
Температура застывания	/	< -20
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	≈ 4
Коррозия меди при 100 °C по стандарту ASTM D 130	/	1b
Пена при 24 °C согласно ASTM D 892	мин	10-0
Температура хранения	°C	От 0 до 50 °C
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	2 года, в оригинальном опечатанном виде

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности вещества.

Fp_RU_CONDACUT CW_ERa_1020_4

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

CONDACUT CW

Product
Data Sheet